

Perno Rebar

El Perno Rebar (Perno de Varilla de Refuerzo de Acero) de Minova está fabricado a tolerancias y estándares críticos para cumplir con las necesidades diarias de nuestros clientes en la industria minera. Nuestro comprehensivo programa de control de calidad asegura que cada orden de Perno Rebar llegue a su proyecto de acuerdo a las especificaciones del cliente. Además, en vista de que Minova es un líder mundial en manufactura de productos de acero, podemos cumplir podremos completar sus órdenes de manera rápida y efectiva, sin importar la cantidad de la entrega.

Los Pernos Rebar están disponibles en todos los diámetros y grados estándar, al igual que en dimen-

siones enrolladas especiales (SRD) para aplicaciones específicas. Hay Placas de Soporte y Resinas Encapsuladas de Minova que corresponden a todos los diámetros de Pernos Rebar.

Los Pernos Rebar de Minova, de grados de acero 40 y 75, se pueden fabricar como productos flexibles para aplicaciones de techo reducido.

Procedimiento de Instalación:

1. Haga la perforación del diámetro y de la profundidad adecuados.
2. Haga la profanidad 25,4 mm más que la longitud del perno.

Continuación >

Especificaciones:

Diámetro de Perno y Grado	Rendimiento Min	Tensión Min	Diámetro de Perforación
16 mm Gr60	83 kN	124 kN	25,4 mm
19 mm Gr40	78 kN	137 kN	25,4 mm
19 mm Gr60	117 kN	176 kN	25,4 mm
19 mm SRD Gr75	121 kN	161 kN	25,4 mm
22 mm Gr40	107 kN	187 kN	28,6 mm, 31,8 mm, 35 mm
22 mm Gr60	160 kN	240 kN	28,6 mm, 31,8 mm, 35 mm
22 mm SRD Gr75	166 kN	222 kN	25,4 mm, 28,6 mm, 35 mm
25 mm Gr60	211 kN	316 kN	28,6 mm, 35 mm



Perno Rebar

3. Inserte el cartucho de resina Minova apropiado.
4. Inserte el Perno Rebar y la Placa de Soporte hasta 1,6 mm a 3,2 mm de la línea del techo.
5. Gire para asegurar que la resina se mezcle completamente.
6. Detenga la rotación. Manteniendo la tensión del boom, aguántelo en su lugar.
7. Libere la tensión del boom.

Consulte con su Representante de Ventas Técnico de Minova para requisitos específicos de mezcla y fijación de las resinas.

Productos de Minova Américas

Pernos y Placas

Productos de Anclaje

Lechadas de Cemento Bombeables

Selladores y Revestimientos Airtite®

Lechadas Químicas



Minova Américas

150 Carley Court
Georgetown, KY 40324 USA

Teléfono 800 520 6621

Fax 502 863 1374

Correo Electrónico sales.info@minovaint.com

Página Web www.minovaamericas.com



Un miembro del Grupo Orica

Nota Importante: Garantía

Minova USA Inc. garantiza que sus productos, al momento de embarque, cumplen con las descripciones correspondientes establecidas en la factura y están libres de defectos de material y mano de obra. NO EXISTIRÁ NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA, IMPLÍCITA O LEGAL, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, O ADECUACION PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, EN CONEXIÓN CON LA VENTA O EL USO DE CUALQUIER PRODUCTO DE MINOVA USE INC., Y DICHAS GARANTÍAS QUEDAN POR LA PRESENTE DENEGADAS Y EXCLUÍDAS.

Todas las reclamaciones bajo esta garantía deben hacerse por escrito a Minova USA Inc. dentro de 15 días después de descubrir el defecto, y dentro de 90 días después de la fecha de embarque por Minova USA Inc. del producto que se reclamó como defectuoso. Una vez recibido el reclamo, Minova USA Inc. tendrá la opción de inspeccionar el producto mientras está en la posesión del Comprador o de pedirle al Comprador que lo devuelva a Minova USA Inc. para inspección. Los reclamos que no se hagan como se indica arriba y dentro del período de tiempo correspondiente no se procesarán. Todas las garantías se anularán si los productos no se han almacenado o usado según los procedimientos recomendados por Minova USA Inc..

Minova USA Inc. podrá, a su discreción, reemplazar el producto que no cumpla o defectuoso o devolverle al Comprador el importe de su compra. Lo anteriormente expuesto constituye el remedio único y exclusivo del Comprador por cualquier incumplimiento o garantía.